

INFORMACJA TECHNICZNA**POLIMAL[®]****125 MTP-1****Zastosowanie**

Polimal 125 MTP-1 jest żywicą przeznaczoną do produkcji odlewów żywiczno – mineralnych oraz wyrobów typu solid surface.

Charakterystyka żywicy

Polimal 125 MTP-1 jest przyspieszoną, tiksotropowaną, nienasyconą żywicą poliestrową na bazie kwasu izoftalowego oraz glikolu neopentylowego, zawierającą metakrylan metylu. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi i przetwórczymi oraz dużą wydajnością. Posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Typowe parametry

Parametr	Jednostka	Wartość
Lepkość, (25°C) wg ISO 3219	mPa s	850÷950
Czas żelowania (25°C) wg ISO 16945	min	19÷23
Wytrzymałość na rozciąganie wg ISO 527	MPa	70
Wytrzymałość na zginanie wg ISO 178	MPa	120
Moduł rozciągania wg ISO 527	MPa	3600
Wydłużenie względne przy zerwaniu wg ISO 527	%	2,5
Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) wg ISO 75	°C	85
Twardość metodą Barcola ASTM –D 2583-95	°B	45
Trwałość	miesiąc	3

Czas żelowania z układem: 2% Luperox® K-1S

Parametry wytrzymałościowe dotyczą żywicy nie wzmocnionej, po utwardzeniu 24 h w temperaturze pokojowej + 2h w 80°C.

Warunki magazynowania

Polimal 125 MTP-1 należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temperaturze do 25°C.

Warunki przetwarzania

Żywicę w zbiorniku, w opakowaniach jednostkowych należy mieszać przed zastosowaniem. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując 2% utwardzacza MEKP. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości utwardzacza, korzystnie w zakresie 1 - 2%. Ostateczny stan utwardzenia może być zoptymalizowany przez dotwardzanie w podwyższonej temperaturze.

Polimal[®] jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji **CIECH Sarzyna[®] S.A.**

Luperox[®] jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy **ARKEMA.**

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem.

Uwaga: Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Mieszaniny Chemicznej oraz Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.