

Применение

Отверждение эпоксидной мастики и шпатлевки, выравнивающих масс для пола, грунующих растворов, эпоксидных клеев и т. д. Используется в качестве замены Отвердителя Т.

Таблица характеристик

Плотность при 20°C, г / см ³	1,020 - 1,050
Время гелеобразования 10 г. Epidian + 1,8 г. отвердителя ET, при 200С, минуты	не менее 90
Количество амина, мг., КОН /г	700-900