

Применение

Отверждающий компонент эпоксидных масс для полов, также может использоваться для отверждения всех жидких эпоксидных смол и их композиций, замазок, шпатлевок.

Таблица характеристик

Плотность при 20°C, г / см ³	1,00 - 1,02
Время гелеобразования 10 г. Epidian 6 + 4 г. отвердителя IDA, при 20°C, минуты	40
Количество амина, мг., КОН /г	360-410