

Применение

Используется, в основном, для отверждения выравнивающих масс для пола. Также может быть использован для отверждения низкомолекулярных эпоксидных смол Epidian® 5 и 6 и композиций на их основе.

Таблица характеристик

Плотность при 20°C, г / см ³	1,01 - 1,03
Время гелеобразования 10 г. Epidian 6 + 5 г. отвердителя IDA, при 20°C, минуты	40
Количество амина, мг., КОН /г	200-350