

Склеювальна паста NORCOL CD 304

NORCOL 304 - це безволоконна поліефірна попередньо прискорена склеювальна паста, безбарвна, низької щільності та попередньо прискорена. Має синій індикатор каталізатора в стандартній версії.

- Гнучка склеювальна паста, добре масляниста, що дозволяє легке нанесення шпателем або зубчастим шпателем.
- Твердіє при кімнатній температурі після додавання МЕКР.
- Низька щільність для склеювання деталей, таких як сендвічі з бальсою, PU, PVC піною.
- Цю склеювальну пасту можна використовувати для складання деталей з поліестеру.
- Індикатор каталізатора дозволяє перевірити хороший розподіл каталізатора в склеювальній пасті, що забезпечує однорідне затвердіння.

ВЛАСТИВОСТІ РІДКОЇ СКЛЕЮВАЛЬНОЇ ПАСТИ

Viscosity Brookfield (ISO 2555 - 23°C - sp95)	0.5 rpm: 800 - 1000 (x1000) cP
Specific gravity (ICON 012)	0.81 - 0.85 g/cm ³
Gel time (ICON 002) (23°C - 2% MEKP on 75 g)	10 - 14 minutes
No volatile content (ICON 003)	70 - 75%

ВЛАСТИВОСТІ ЗАТВЕРДІЛОЇ СКЛЕЮВАЛЬНОЇ ПАСТИ

Tensile strength (ISO 527)	15 MPa
-------------------------------	--------



ВЕРСІЇ

З тривалим гелеутворенням: CD304LGT з часом гелеутворення 14 - 18 хв (23°C - 2% МЕКР М50 на 75 г).

ПОРАДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Добре перемішайте пероксидний каталізатор. Відсоток додавання каталізатора: від 1% до 3% (ніколи не використовуйте менше або більше каталізатора).

ПАКУВАННЯ

Випускається в ведрях по 20 кг.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ

Термін придатності: клеювальна паста NORCOL CD 304 стабільна протягом 6 місяців з дати виробництва. Продукт необхідно зберігати в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C, подалі від прямих сонячних променів.

Клієнт несе відповідальність за те, щоб продукт використовувався в належних умовах до закінчення терміну придатності, що згадується на ведрі.

Ця клеювальна паста регулюється Правилами щодо легкозаймистих рідин.